

3734 A00M

Grådæmpede blødstrøgne

Silver Dawn

Dansk normalformat



A/S Bachmanns Teglværk
Amtsvejen 23, Nybøl
6400 Sønderborg
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M213

EN 771-1

Kategori 1, HD teglsten

Dimensioner:	228:108:54 (mm), T2	
Geometri:	Gruppe 1 iht. EN 1996-1	
Trykstyrke:	Middel:	23 N/mm ² *
⊥ (liggeflade)	Normaliseret:	17 N/mm ² *
Frostbestandighed:	F2	
Bruttodensitet:	NPD *	

* Se de aktuelle værdier på deklARATIONEN på pallerne, eller find værdien nedenfor.

Interval	Middeltrykstyrke	Normaliseret trykstyrke	Bruttodensitet
1-3-2006 til dato	23 N/mm ²	17 N/mm ²	NPD

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklARATIONSETIKETTEN.

Range:	NPD
Planhed og parallelitet:	NPD
Fugtbevægelser:	NPD
Vedhæftning:	0,15 N/mm ² (tabelværdi, EN 998-2 annex C)
Aktive opløselige salte:	S0
Brandmodstand:	A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale)
Vandabsorption	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Direkte luftbåren lydisolations:	NPD
Varmeisolering:	NPD